

Ceradur-eco

Pielęgnacyjny środek dyspersyjny wolny od soli metalicznych

Właściwości

Samonabłyszczaająca się, wolna od soli metali ciężkich dyspersja pielęgnacyjna o bardzo dobrych właściwościach pokrywających. Powłoka pielęgnacyjna jest podobna do twardego wosku i pozostaje niezmiennie elastyczna. Uszkodzenia powłoki można usunąć poprzez polerowanie lub podczas mycia metodą spray. Powierzchnia błyszczy się, nie jest jednak śliska. Ceradur spełnia optymalnie kryteria dotyczące antypoślizgowości, odpieralności brudu i odporności na zmywanie. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska naturalnego Ceradur-eco został oznaczony ekologicznym oznakowaniem "Nordycki Łabędź".

Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), woski polietylenowe, zmiękczacze, związki pomocnicze. pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: PCV, linoleum, guma, wykładziny wielowarstwowe CV, poliolefiny, marmur, granit, beton poddany obróbce, z wyjątkiem obszaru mokrego. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i korkowych. Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

Sposób użycia

Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach. Nerozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

Pielęgnacja późniejsza po wcześniejszym myciu intensywnym:

1-2 warstwy co ok. 30 min.

Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą pracować przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

Polerowanie:

Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szbkobrotową (ok. 1000 obr./min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na jedną warstwę
Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na jedną warstwę
Mycie metodą spray: 1,5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art.1!

Opakowanie

2 x 5 L w kartonie
200 L beczka

Art.-Nr. j 20 12 05
Art.-Nr. j 20 12 72

Chronić przed mrozem!

